



Compagnie Atlantique
des Bois et Dérivés

AVIVÉ IROKO

Classe 3 – Import Afrique Centrale

01



IDENTITÉ

Essence Iroko (*Milicia excelsa*)
Origine Cameroun / Congo
Densité 0,64 à 12 % ($\approx 640 \text{ kg/m}^3$)
Classe d'emploi 3
Durabilité naturelle Classe 1-2
Séchage AD séchage naturel

GAMME

Épaisseurs

- 27 – 34 – 41 – 45 – 54 – 65 – 80 mm TTL
- 54x200 - 80x200 - 100x200 mm

Largeurs

155 mm et + (10 % maximum de 115 à 145 mm)

Longueurs selon arrivages

Disponibilité Stock régulier selon sections

APPLICATIONS

- Menuiserie extérieure et intérieure
- Fabrication de portes et fenêtres
- Ébénisterie et agencement
- Escaliers et éléments décoratifs
- Mobilier intérieur et extérieur
- Aménagements nautiques et ouvrages exposés à l'humidité

AVANTAGES

- Bonne durabilité naturelle
- Bonne stabilité dimensionnelle
- Bonne résistance aux insectes et champignons
- Bois facile à usiner malgré sa densité
- Bonne tenue des assemblages
- Bonne aptitude aux finitions (vernis, huile, lasure)
- Alternative économique au teck pour certains usages

IMPORT DIRECT AU SERVICE DES NEGOCES INDUSTRIELS

Port de La Rochelle - 7200m2 couverts

05 46 43 25 25 - www.cabd.fr

Document non contractuel - Caractéristiques variables selon lots.



Fiche Technique PDF