



Compagnie Atlantique
des Bois et Dérivés

AVIVÉ SIPO

Classe 3 – Import Afrique Centrale

02



IDENTITÉ

Essence Sipo (*Entandrophragma utile*)

Origine Afrique centrale et de l'Ouest

Densité 0,65 à 12 % ($\approx 650 \text{ kg/m}^3$)

Classe d'emploi 3

Durabilité naturelle Classe 2-3

Séchage AD séchage naturel

GAMME

Épaisseurs

- 27 – 34 – 41 – 45 – 54 – 65 – 80 mm

Largeurs

155 mm et +

10 % maximum de 115 à 145 mm

Longueurs selon arrivages

Disponibilité Stock permanent

APPLICATIONS

- Menuiserie intérieure et extérieure abritée
- Portes, fenêtres et châssis
- Bardage et habillage
- Escaliers
- Mobilier et ébénisterie
- Contreplaqué et placage décoratif
- Aménagement nautique (hors contact permanent avec l'eau)

AVANTAGES

- Bonne stabilité dimensionnelle après séchage
- Aspect proche de l'acajou, grain fin et esthétique
- Bonne aptitude à l'usinage et à la finition
- Bon rapport poids / résistance
- Essence polyvalente, adaptée à de nombreux usages
- Bonne durabilité en extérieur hors contact avec le sol

IMPORT DIRECT AU SERVICE DES NEGOCES INDUSTRIELS

Port de La Rochelle - 7200m2 couverts

05 46 43 25 25 – www.cabd.fr

Document non contractuel – Caractéristiques variables selon lots.



Fiche Technique PDF